



## SCHEDA TECNICA

Rasante cementizio

### DESCRIZIONE

Malta cementizia tissotropica modificata con leganti organici avente un'ottima lavorabilità e un ritiro controllato.

### UTILIZZI

Rasante per superfici verticali.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Fondo cementizio: abrasivare il supporto tramite carta abrasiva grana 80 ed applicare una ripresa di Resina a Strato Sottile. Fondi in piastrelle e in resina: abrasivare il supporto tramite carta abrasiva fino ad ottenere una superficie opacizzata ed applicare una ripresa di Fondo per Piastrelle A+B. Fondi umidi: abrasivare il supporto, quindi applicare due riprese di MAKE Fondo Tricomponente con un consumo di 0,250 kg/mq per ripresa.

### APPLICAZIONE

Impastare un sacco di MAKE Rasante Monocomponente con 6,250 kg di acqua utilizzando un trapano miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare l'impasto per 5 minuti e procedere con la posa tramite cazzuola americana entro il tempo di utilizzo.

### DATI TECNICI

Colore bianco

Massa volumica polvere 1,13 +/- 0,03g/ml

Dimensione massima aggregato 0,3 mm

Residuo solido 100%

Peso specifico prodotto impastato 1,90 +/- 0,05 g/ml

Peso specifico prodotto indurito 1,65 +/- 0,05 g/ml

Ph impasto 12

Rapporto di impiego 100 di polvere 25 di acqua

Tempo di utilizzo 2h a 25°C e 50% U.R.

Secco al tatto 2 h a 25°C e 50% U.R.

Ricopertura 2 h a 25°C e 50% U.R.

Resistenza a compressione > 250 kg/cm<sup>2</sup>

Resistenza a flessione >60 kg/cm<sup>2</sup>

Condizioni per l'utilizzo temperatura compresa tra 8°C e 30°C

Magazzinaggio: Conservare in luogo asciutto e protetto ad una temperatura compresa tra i 5 ed i 30°C.

### AVVERTENZE

Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, pioggia e sotto l'azione diretta del sole.

Evitare l'applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili, inconsistenti e senza adeguati trattamenti preliminari. L'aspetto cromatico varia in funzione delle condizioni ambientali di applicazioni.